



Заказчик:	ООО «Волжские коммунальные системы»	Группа материалов:	ИА
№ опросного листа:	<i>41</i>	Код МТР в ЕНС РКС:	ИА 000473

Наименование МТР: **Уголь активный гранулированный марки АГ-3**

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Уголь активный гранулированный марки АГ-3		
1.2	Квалификация		
1.3	нормативный документ		
1.4	производитель		
1.4	срок годности со дня изготовления	36 месяцев	Должен соответствовать всем качественным показателям, указанным в паспорте ГОСТ 20464-75 с изменениями 1,2,3,4 ОАО «Сорбент» Россия, г.Пермь или аналог согласно приложенной копии паспорта на реактив Оставшийся срок годности не менее 30 месяцев на дату поставки
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.2	Фасовка в герметичную пластиковую посуду массой	1 кг	
2.3	паспорт		обязательное наличие паспорта с синей печатью

ФИО Ответственного	Варламова Ольга Евгеньевна
Должность:	Начальник производственной лаборатории
Телефон/Факс:	(8482) 24-51-10
Электронный адрес:	
Подпись:	<i>О.В.</i>
Начальник подразделения:	Технический директор Тимофеева Е.М.
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	

Уголь активный гранулированный
марка АГ-3
ГОСТ 20464-75

Партия 93 Кол-во мест 500 Масса нетто 20 тн

Дата изготовления август 2016 г Род упаковки Бумажные мешки

Качественные показатели

	Показатель	Норма по ГОСТ 20464-75	Установлено анализом
1.	Фракционный состав, %, массовая доля остатка на сите с полотном № 36, не более	0,4	0,2
	№ 28, не более	3,0	2,7
	№ 15, не менее	86,0	95,0
	№ 10, не более	10,0	1,9
	на поддоне, не более	0,6	0,2
2.	Прочность гранул на истирание, %, не менее	75	80
3.	Массовая доля влаги, %, не более	5,0	1,0
4.	Суммарный объем пор по воде, см ³ /г, не менее	0,8	0,8
5.	Динамическая активность по беззолу, млн, не менее	40	43

Заключение: соответствует требованиям ГОСТ 20464-75 с изменениями 1, 2, 3, 4